



MaiMed - soft PF



Produktdaten:

Product Specification:

Produktbeschreibung:

Product Description:

Einmal- Untersuchungshandschuh aus dünnem Latex, hell-beige, mikrogeraute Oberfläche, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar.

Single-use examination gloves made of thin latex, light-beige, micro-roughened surface, non sterile and powder-free. Can be worn on either hand.

Bemerkungen:

Remarks:

Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, der Industrie und der Medizin.

Suitable for the use in food industry, manufacturing and medicine.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed-soft PF, unsteril / non sterile

Artikelbeschreibung / Article Description	Größe / Size	Farbe / Colour	Box-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	EAN	PZN	Box / VE
Latexhandschuh / Latex gloves	XS	hell-beige / light-beige	100 Stück / pcs	74005	4046153022984	2876647	10
Latexhandschuh / Latex gloves	S	hell-beige / light-beige	100 Stück / pcs	74015	4046153023103	2876630	10
Latexhandschuh / Latex gloves	M	hell-beige / light-beige	100 Stück / pcs	74025	4046153023141	2830668	10
Latexhandschuh / Latex gloves	L	hell-beige / light-beige	100 Stück / pcs	74035	4046153023189	2680281	10
Latexhandschuh / Latex gloves	XL	hell-beige / light-beige	100 Stück / pcs	74039	4046153023264	2665784	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

EN 455 - 1, 2, 3, 4

AQL 1,5

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 years

Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Größe / Size	Länge / Length in mm	Breite / Width in mm	Wandstärke einzelne Wand (minimum) / Minimum thickness (single wall) in mm		Vor Alterung / Before Aging	
			Finger / Finger	Hand / Palm	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
XS	240	80	0,14 +/- 0,03	0,11 +/- 0,03	min. 6 N	min. 700 %
S	240	80 ± 10	0,14 +/- 0,03	0,11 +/- 0,03	Nach Alterung / After Aging	
M	240	95 ± 10	0,14 +/- 0,03	0,11 +/- 0,03	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
L	240	110 ± 10	0,14 +/- 0,03	0,11 +/- 0,03	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
XL	240	110	0,14 +/- 0,03	0,11 +/- 0,03	min. 6 N	min. 500 %

Proteingehalt / Protein content: < 50,0 µg/g - Messmethode / Measurement method:

Lowry modifiziert (EN 455-3) / Lowry modified (EN 455-3)

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further information about the symbols on our homepage www.MaiMed.de



MaiMed GmbH
Robert-Koch-Straße 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

Kontakt:
Contact:

@ info@mamed.de
www.MaiMed.de
+49 - 5195/9707-0
+49 - 5195/9707-100